TECHNISCHES MERKBLATT

BEHA Putzhaftgrund / Quarzgrund
5 kg – PG5 | 7 kg – PG7 | 17 kg – PG17

Kurzbeschreibung
Quarzsandgefüllter Putzhaftgrund für mineralische Grundputze und Oberputzsysteme. Für Innen- und Außenbereiche in den Gebindegrößen 5 kg, 7 kg und 17 kg.

1. Produktbeschreibung

BEHA Putzhaftgrund ist ein mit Quarzsand veredelter, streich- und spritzfähiger Voranstrich für kalk-, kalkzement- und gipshaltige Grundputze. Er bereitet Flächen für Edelputze und Kunstharzputze vor.

Der Putzhaftgrund egalisiert das Saugverhalten, vermindert zu schnellen Wasserentzug und unterstützt einen gleichmäßigen Oberputzauftrag. Auch zum Grundieren von WDVS-Beschichtungsmörteln unter Oberputzen geeignet.

2. Anwendungsbereiche

Für Wandflächen im Innen- und Außenbereich, insbesondere auf kalk-, kalkzement- und gipshaltigen Grundputzen sowie auf WDVS-Beschichtungsmörteln vor Edelputzen, Kunstharzputzen und vergleichbaren Beschichtungen.

3. Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaft	Beschreibung
Reguliertes Saugverhalten	Reduziert zu schnellen Wasserentzug aus Oberputzen
Deckkraft	Hervorragende Deckung; vermindert das Durchschlagen des Unterputzes
Beständigkeit	Wasserfest und frostbeständig laut Produktbeschreibung
Dampfdurchlässigkeit	Dampfdurchlässige Beschichtung
Auftrag	Streich-, roll- und spritzfähig; für innen und außen

4. Technische Daten und Gebindegrößen

Produkttyp	Putzhaftgrund / Quarzsand-Grundierung
Farbe	Weiß (PG5 / PG7); altweiß (PG17), laut Shopangaben
Verbrauch	Ca. 0,2–0,3 kg/m², abhängig vom Untergrund
Verdünnung	Mit Wasser maximal 5 %
Überstreichbar	Je nach Witterung frühestens nach ca. 6 Stunden
Oberputz	Nach vollständiger Austrocknung, ca. 24 Stunden
5 kg · Artikel / EAN	Eimer · PG5 · 4260613182326 · ca. 15 m²
7 kg · Artikel / EAN	Eimer · PG7 · 4260613182333 · ca. 21 m²
17 kg · Artikel / EAN	Eimer · PG17 · 4260613187208 · ca. 55 m²

5. Verarbeitung und Hinweise

Untergrund sauber, trocken und tragfähig vorbereiten; lose Altanstriche entfernen. Frische Grundputze müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein. Mit Bürste, Walze oder Spritzgerät auftragen, ggf. wiederholen. Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise
Ergiebigkeiten sind Richtwerte. Material frostgeschützt, kühl und gut verschlossen lagern (empfohlen +5 bis +30 °C). Das Sicherheitsdatenblatt beachten; enthaltene Isothiazolinone können allergische Reaktionen auslösen (EUH208).

BEHA GmbH
Feldstrasse 2a
OT Hausneindorf
06458 Selke-Aue

Geschäftsführer
Matthias Rabe

Amtsgericht Stendal
HRB18747
USt.-IdNr.: DE815394815
St.-Nr.: 11710801527

Tel.: +49 (0) 39481-8115-0
Fax +49 (0) 39481-8115-2
Mail: info@beha-web.de
Shop: www.beha-web.de

Bankverbindung
Salzlandsparkasse Staßfurt
IBAN: DE32800555003033000125
BIC: NOLADE21SES